


Nopeasti kuivuva, helposti hiottava polyesterilastakitti muovipintojen lommojen ja muiden epätasaisuuksien täyttämiseen. Hyvä tartunta, elastisuus ja hiottavuus.

**SEKOITUSSUHDE**

100 Dynacoat Polyester Putty Plastic
2 Polyesteri-lastakittien kovettaja

**KÄYTTÖAIKA**

5-8 minuuttia

**KUIVUMINEN**

30-45 minuuttia (20°C)

**HIONTA**

P180-P320

**PÄÄLLEMAALATTAVUUS**

Dynacoat-fillerit

**SUOJAUTUMINEN**

Käytä soveltuvaa hengityssuojainta.

AkzoNobel Vehicle Refinishes suosittelee raitisilmanaamarin käyttöä.

TEKNINEN TUOTESELOSTE
DYNACOAT POLYESTER PUTTY PLASTIC
D3.02.08

TUOTE JA LISÄAINEET	Dynacoat Polyester Putty Plastic Kovettaja (tuubissa, toimitetaan automaattisesti kittiastian mukana)	
RAAKA-AINEPOHJA	Polyester Putty Plastic: Kovettaja:	Polyesterihartsit Peroksidi
SOPIVAT POHJAMATERIAALIT	Muovit Älä levitä Polyester Putty Plasticia termoplastisten akryylien tai washprimerien päälle.	
PINNAN ESI- VALMISTELU	Puhdista antistaattisella rasvanpoistoaineella ja hio P80-P180:llä. Ennen pohjamaalausta puhdista toistamiseen antistaattisella rasvanpoistoaineella.	
SEKOITTAMINEN	100 Polyester Putty Plastic 2 Kovettaja	Älä lisää enempää kovettajaa! Sekoita täysin tasalaatuiseksi, kovettajarantuja ei saa näkyä.
KÄYTTÖAIKA	5-8 minuuttia (20°C)	
LEVITTÄMINEN	Kittilastalla, hiotulle ja täysin puhtaalle muovipinnalle	
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTAMINEN	Nitroselluloosatinneri (pesutinneri) tai Dynacoat-ohenne	
KUIVUMINEN	Hiottavissa 30-45 minuutin kuluttua (20°C) kovettajan lisäämisestä. Mikäli aluetta lämmitetään kuivumisen nopeuttamiseksi, pinnan lämpötila ei saa nousta yli 70°C:n jotta mahdollinen halkeilu, tartunnan heikentyminen ja kupliminen voidaan välttää.	

**HIONTAKARKEUS
ENNEN FILLERIÄ** P240-P360

**PÄÄLLE-
MAALATTAVISSA** Dynacoat Filler 6100 Duo (ja muut Dynacoat-fillerit)

SÄILYVYYS Ilmoitetut säilyvyysajat taataan kun tuotteet säilytetään avaamattomina 20°C lämpötilassa.
Korkeat lämpötilat ja merkittävät lämpötilanvaihtelut lyhentävät säilyvyysaikoja. Tuotteet toimivat optimaalisesti varastoimalla ne avaamattomina, suositellussa käyttölämpötilassa.

HYLLYIKÄ (20°C) 1½ vuotta

VOC **2004/42/IIB(b)(250)120**
EU-lainsäädännön mukainen VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteryhmä: IIB.b) käyttövalmiina on enintään 250 g/litra.
Tämän tuotteen VOC-arvo käyttövalmiina on enintään 120 g/litra.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa
+358 10 8419 559

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.
Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com