

Dynacoat WB Hardener on värimassan kovettaja Basecoat Waterborne -linjaan. Tuotetta käytetään lisäaineena moniväri- ja Design-toissa sekä ns. konehuonemaalauksissa. Kolmikerrosmaalausten pohjasävyyn lisättynä tuote parantaa maalijärjestelmän kestävyyttä.

**SEKOITUSSUHDE**

100 Basecoat Waterborne
10 WB Hardener


Activator WB-ohennetta voidaan lisätä 5-10% ruiskuttamisen helpottamiseksi.

**RUISKU**

Materiaalisuutin: 1.2-1.4 mm
Ruiskutusaine: 1.8 bar ruiskun "kahvassa"
Pisarointikerros: 1.3 bar (HVLP-ruiskut: 1.5-1.8 bar)

**RUISKUTTAMINEN**

Peittosävyt: 2 märkää kerrosta
Efektisävyt: Märkä kerros – Puolimärkä kerros - Pesarointikerros

**HAIHDUTUS**

Kerrosten välillä: Kunnes pinta on täysin matta
Ennen lakkausta: 15 minuuttia

**PÄÄLLELAKATTAVUUS**

Dynacoat Clear 3000 Fast AS
Dynacoat Clear 9000
Dynacoat Clear UHS Speed
Dynacoat Clear Matt

**SUOJAUTUMINEN**

Käytä soveltuvaa hengityssuojainta.

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria.

Yksityiskohtaisemmat tiedot: Lue tämä Tekninen Tiedote kokonaan

**TUOTE JA
RAAKA-AINEPOHJA**

Dynacoat WB Hardener Isosyanaattiharts

SEKOITTAMINEN100 Basecoat Waterborne
10 WB Hardener**Huom:** Lisättäessä Activator WB-ohennetta, sekoita väriseos ja kovettaja ensin huolellisesti**KÄYTTÖAIKA**

1½ tuntia (20°C)

Ruiskutusvalmis seos suositellaan käytettäväksi mahdollisimman nopeasti Hardener WB:n lisäämisen jälkeen.

Huom: Dynacoat WB Hardener ja Additive Long Potlife eivät saa olla samassa maaliseoksessa, tällöin käyttöaika lyhenisi merkittävästi**RUISKUTTAMINEN**

Katso Tekninen Tuoteseloste D1.09.01

SÄILYVYYS

Ilmoitetut säilyvyysajat taataan kun tuotteet säilytetään avaamattomina 20°C lämpötilassa.

Korkeat lämpötilat ja merkittävät lämpötilanvaihtelut lyhentävät säilyvyysaikoja. Tuotteet toimivat optimaalisesti varastoimalla ne avaamattomina, suositellussa käyttölämpötilassa.

HYLLYIKÄ

1 vuosi (20°C)

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa
+358 10 8419 559**VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI**

TÄRKEÄ ILMOITUS Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, elleimme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehdot koskevat kaikkia toimittamiemme tuotteita ja antamiemme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

PääkonttoriAkzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com