

Autojen pohjustamattomien muoviosien ruiskutettava, nopeasti kuivua, väritön yksikomponenttinen tartuntapohjuste

**SEKOITUSSUHDE**

Ruiskutusvalmis seos

**RUISKUN ASETUKSET**

Materiaalisuutin: 1.2-1.4 mm

Ruiskutusaine "kahvassa": 1.7-2.0 bar*

*Tarkista ruiskunvalmistajan ohjeistus

**RUISKUTTAMINEN**

Yksi ohut märkä kerros

**HAIHDUTUS**

20 minuuttia 20°C:ssa

**PÄÄLLEMAALATTAVUUS**

Kaikki Dynacoat pohjamaalit, värimassat ja 2K-pintamaalit

**SUOJAIMET**

Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojaimeja.

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria.

TEKNINEN TUOTESELOSTE
DYNACOAT 1K PLASTICS PRIMER
D2.01.05

TUOTE JA LISÄAINEET	Dynacoat 1K Plastics Primer		
RAAKA-AINEPOHJA	Polyolefiiniharts		
SOPIVAT POHJAMATERIAALIT	Kaikki autoteollisuuden nykyään käyttämät muoviosat, poislukien puhdas PE-muovi. Huom: Älä käytä 1K Plastics Primeria tehdaspohjamaalatuille muoviosille.		
PINTOJEN ESIKÄSITTELY	Pese lämpimällä vedellä ja pesuaineella, huuhtelee puhtaalla vedellä. Puhdista epäpuhtaudet Uni Degreaserilla sekä ennen että jälkeen pinnan hionnan.		
SEKOITUS	Dynacoat 1K Plastics Primer on käyttövalmis, ravista purkkia 5 sekuntia ennen käyttöä		
VISKOSITEETTI (20°C)	15-17 sekuntia (DIN-kuppi 4)		
RUISKU JA RUISKUTUSPAIN	Ruisku: Yläsäiliö	Materiaalisuutin: 1.2-1.4 mm	Ruiskutusaine: 1.7 – 2.0 bar (ruiskun "kahvassa")* HVLP: Enintään 0.7 bar ilmasuuttimessa <small>*Tarkista ruiskunvalmistajan ohjeistus</small>
TYÖMENETELMÄ	Ruiskuta yksi tasainen ohut märkä kerros, anna haihtua <u>vähintään</u> 20 minuuttia (20°C) ennen fillerin tai pintamaalin ruiskuttamista		
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Nitroselluloosatinneri (pesutinneri) tai Dynacoat-ohenne		
KERROSPAKSUUS	1-4 µm		
TEOREETTINEN RIITTOISUUS	Ruiskutusvalmis seos, 1 µm kerrospaksuus:		11 m ² /litra
	<i>Todellinen riittoisuus riippuu monesta eri tekijästä, kuten maalattavan kappaleen muodosta, pinnan tasaisuudesta, ruiskutusmenetelmästä ja -olosuhteista.</i>		
PÄÄLLE-MAALATTAVUUSAIKA	Anna haihtua <u>vähintään</u> 20 minuuttia 20°C:ssa ennen päällemaalausta. Ruiskuta fillerit tai pintamaali 24 tunnin sisällä 20°C:ssa.		
PÄÄLLE-MAALATTAVUUS	Dynacoatin fillerit, värimassat ja 2K-pintamaalit		

VARASTOINTI Ilmoitetut säilyvyysajat taataan kun tuotteet säilytetään avaamattomina 20°C lämpötilassa.

Korkeat lämpötilat ja merkittävät lämpötilanvaihtelut lyhentävät säilyvyysaikoja. Tuotteet toimivat optimaalisesti varastoimalla ne avaamattomina, suositellussa käyttölämpötilassa.

SÄILYVYYS (20°C) 2 vuotta

VOC **2004/42/IIB(e)(840)780**

EU:n VOC-maksimiarvo tälle tuotekategorialle (IIB.e) ruiskutusvalmiina on 840 g/l.

Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina on enintään 780 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Tel: +358 10 8419 559

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksstraatweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com