

Aerosolipulloon pakattu, autojen pohjustamattomien muoviosien nopeasti kuivua, väritön yksikomponenttinen tartuntapohjuste



Ravista hyvin ennen käyttöä



RUISKUTUSETÄISYYS

12-18 cm




RUISKUTTAMINEN

Yksi ohut märkä kerros



SUUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla



HAIHDUTUS

Vähintään 20 minuuttia (20°C), enintään 24 tuntia (20°C)



PÄÄLLEMAALATTAVUUS

Kaikki Dynacoat pohjamaalit, värimassat ja 2K-pintamaalit



SUOJAUTUMINEN

Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojaimia.

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria.

TUOTE JA LISÄAINEET	Dynacoat 1K Plastics Primer
RAAKA-AINEPOHJA	Polyolefiiniharts
SOPIVAT POHJAMATERIAALIT	Kaikki nykyisen autoteollisuuden käyttämät muoviosat (poislukien puhdas PE-muovi) Huom: Älä käytä 1K Plastics Primeria tehdaspohjustetuille muoviosille
PINTOJEN ESIKÄSITTELY	Pese lämpimällä vedellä ja pesuaineella, huuhtelee puhtaalla vedellä. Puhdista epäpuhtaudet Uni Degreaserilla <u>sekä ennen että jälkeen pinnan hionnan.</u>
RUISKUTTAMINEN	Ruiskuta yksi tasainen ohut märkä kerros, anna haihtua vähintään 20 minuuttia (20°C)
SUUTTIMEN PUHDISTAMINEN	Käänä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla
KERROSPAKSUUS	1-4 µm
PÄÄLLE- MAALATTAVUUSAIKA	Anna haihtua vähintään 20 minuuttia 20°C:ssa ennen päällemaalausta. Ruiskuta fillerit tai pintamaali 24 tunnin sisällä 20°C:ssa.
PÄÄLLE- MAALATTAVUUS	Dynacoatin fillerit, värimassat ja 2K-pintamaalit
PAKKAUS	400ml aerosolipullo
SÄILYVYYS (20°C)	1 vuosi
VOC	2004/42/IIb(e)(840)720 EU:n VOC-maksimi-arvo tälle tuotekategorialle (IIB.e) ruiskutusvalmiina on 840 g/l. Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina on enintään 720 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Tel: +358 10 8419 559

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijkssstraatweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com