

Nopeasti kuivuva, läpikuultava, kromaaton happopohjamaali metallipinnoille aerosolipullossa.

Pienille alueille, laadukkaan tartunnan ja korroosiosuojan aikaansaamiseksi.

**Sekoitettava hyvin ennen käyttöä;** sekoituskuulan on liikuttava vapaasti



Mikäli pullo on ollut paikoillaan kauan (esim. varastossa), kuulan saa irtoamaan pohjalta esim. kopauttamalla pohjan reunaa muutaman kerran betonilattiaan.

Tuote ei toimi suunnitellusti mikäli ravistaminen on ylimalkaista;

- Ravista vähintään minuutin ajan, pidempi aika ei haittaa mitään
- Sekoituskuulasta johtuva kolina osoittaa riittävän ravistamistamisen



#### **RUISKUTUSETÄISYYS**

Noin 12-18 cm maalattavasta pinnasta



#### **RUISKUTTAMINEN**

**Yksi** tasainen märkä kerros, älä ruiskuta paksummin



#### **SUUTTIMEN PUHDISTAMINEN MAALISTA**

Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla



#### **KUIVUMINEN**

Ennen päällemaalausta vähintään 15 minuuttia 20°C:ssa



#### **SUOJAUTUMINEN**

Käytä soveltuvaa hengityssuojainta.

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria.

---

<b>TUOTE JA LISÄAINEET</b>	Dynacoat 1K Etch Primer
----------------------------	-------------------------

---

<b>RAAKA-AINEPOHJA</b>	Polyvinyylibutyaali
------------------------	---------------------

---

<b>SOPIVAT POHJAMATERIAALIT</b>	Teräs Sinkitty teräs Alumiini Vanhat maalipinnat
-------------------------------------	---

---

<b>PINTOJEN ESIKÄSITTELY</b>	Teräs – Viimeistelyhionta P320 Sinkitty teräs – Punainen hiomasieni Alumiini – Punainen hiomasieni Vanhat maalipinnat – Viimeistelyhionta P320
----------------------------------	---

---

<b>TYÖMENETELMÄ</b>	Ruiskuta <b>yksi</b> tasainen märkä kerros paljaalle metallipinnalle.  Jätä kuivumaan vähintään 15 minuutiksi 20°C:ssa ennen päällemaalausta.
---------------------	---

---

<b>KERROSPAKSUUS</b>	Noin 6-10 µm
----------------------	--------------

---

<b>PÄÄLLEMAALAUSAIKA</b>	Anna haihtua <u>vähintään</u> 15 minuuttia (20°C) ennen päällemaalausta.  Ruiskuta fillerit (tai 1-kerrospintamaali*) viimeistään 24 tunnin sisällä (20°C).
--------------------------	---

---

<b>PÄÄLLE- MAALATTAVUUS</b>	Dynacoat-fillerit  *Ei suositella (ei-optimaalinen järjestelmä): 1-kerrospintamaalit  <b><i>Ei sallittu: Polyesterikitit, 2K Epoxy Primer, värimassat</i></b>
---------------------------------	---

---

**RUISKUTUS-  
OLOSUHTEET**

Älä ruiskuta tuotetta jos ilman suhteellinen kosteus on yli 75 % tai pinnassa jopa näkyy kondensoitunutta vettä.

Pinnan on oltava täysin puhdas ja kuiva ennen maalaamista.

**PAKKAUS**

400ml aerosolipullo

**SÄILYVYYS**

1 vuosi (20°C)

**VOC**

**2004/42/IIb(e)(840)720**

EU-lainsäädännön mukainen VOC-raja-arvo tälle tuotetyypille (tuoteryhmä: IIb.e) käyttövalmiina on enintään 840 g/litra.

Tämän tuotteen VOC-arvo käyttövalmiina on enintään 720 g/litra.

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
**Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa**  
**+358 10 8419 559**

**VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI**

**TÄRKEÄ ILMOITUS** Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksen ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

**Pääkonttori**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)